

Technical Datasheet



ENGUARD™ PR Series de Gelcoat Lijable

Enguard PR Series gelcoats are specifically tailored to be used as sanding-PRimer gelcoats. The Enguard PR series gel coats have been used successfully for years in the transportation industry before post-applied paint. The Enguard PR series gel coats have a semi-resilient unsaturated polyester backbone and they are easily sanded. They release air extremely well to minimize the chances of porosity.

- Semi-resiliente
- Características de manoseo fáciles
- Excelente resistencia a la porosidad
- Funciona bien con equipos airless asistido por aire y equipos de pulverización atomizada.

PRopiedades Liquidas Típicas del Gelcoat:	PRopiedad ⁽¹⁾ a 25 °C	Valor	Unidad
	Tiempo de Gel, 1.8% de MEKP-9 ⁽²⁾	10	min
	Viscosidad, Brookfield, RV4@ 20 RPM	4500	cps
	Índice de Tixotropía, Brookfield RV4, 2/20 RPM	6	
	HDT de la Resina Base (post curado 4 horas @ 71 °C)	72 / 160	°C / ° F

⁽¹⁾ Las PRopiedades son valores típicos basados en el material PRobado en nuestros laboratorios. Los valores típicos no deben ser interPRetados como un análisis de garantía de cualquier lote específico ni como especificaciones.

⁽²⁾ Marca Registrada de Arkema Inc.

Certificados y APRobaciones: La fabricación, el control de calidad, y la distribución de PRoductos por Ashland Performance Materials cumplen on uno o más de las siguientes normas: ISO 9001, Actuación Responsable (Responsible Care), ISO 14001 y OHSAS 18001.

Manipulación y Uso: For good working PRactices, see Ashland "Gelcoat Handling Guide". Maximum storage of ENGUARD PR Series gelcoat is 3 months at temperature under 25°C away from direct sunlight. The gelcoat must be gently mixed before use. Temperature of workshop, raw materials and tools should be 18 - 25°C and relative humidity below 70%.

Nota Toda la información aquí presentada se reputa ser exacta y confiable, y se provee sólo para la consideración, investigación y verificación del usuario. La información no debe ser tomada como una expresa o implícita representación o garantía por la cual Ashland asuma responsabilidad legal. Cualesquiera garantías, incluyendo garantías de mercantilidad o de no infracción de derechos de



Technical Datasheet



ENGUARD™ PR Series de Gelcoat Lijable

propiedad intelectual de terceros, están expresamente excluidas.

Puesto que las formulaciones de producto, los empleos específicos y las condiciones de uso del producto por parte del usuario están más allá del control de Ashland, Ashland no realiza ningún tipo de garantía o representación respecto a los resultados que puedan ser obtenidos por el usuario. Será responsabilidad del usuario determinar la conveniencia de cualquiera de los productos mencionados para el empleo específico que quiera darle el usuario.

Ashland solicita y requiere que el usuario lea, comprenda y cumpla con la información contenida en este documento así como en la Hoja de Datos de Material de Seguridad en vigor.

